



SIGMA Trocknungsbeschleuniger 3018GE

LB

I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

- Produktaussage:** SIGMA Trocknungsbeschleuniger ist ein Additiv zur Verkürzung der Fröhtrocknungsphase und zur schnelleren Durchtrochnung.
- Verwendungszweck:** Für die Ausrüstung aller lösemittelhaltigen SIGMA COATINGS Lacke auf Alkydharzbasis speziell bei niedrigen Temperaturen.
- Eigenschaften:**
- verkürzt die Fröhtrocknung um ca. 1 Stunde (zwischen 0 – 10°C)
 - verbessert die Durchtrochnung
 - nur geringe Zugabemenge erforderlich (2 %)
 - keine Topfzeit
- Farbtöne:** Farblos
- Verpackungsgröße:** 50 ml Flasche

II. TECHNISCHE DATEN

- Dichte:** 1,04 g/ccm (bei 20°C)
- Verbrauch:** Ca. 2% Zugabemenge = 20 ml / 1 ltr. Alkydharzlackfarbe
- Lagerfähigkeit:** in geschlossenen Originalgebinden bei kübler, trockener Lagerung 12 Monate. (Um einen Verlust der Wirkung während der Lagerung zu vermeiden, sollte eine Lagertemperatur von 25°C nicht überschritten werden!)

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Zugabemenge sorgfältig und gleichmäßig in das Lackmaterial einrühren.





SIGMA Trocknungsbeschleuniger

IV. SONSTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass sich der Geruch des mit dem SIGMA Trocknungsbeschleuniger ausgerüsteten Lackmaterials intensiviert.

Deshalb ist während der Verarbeitung und der Trocknungsphase für eine optimale Belüftung zu sorgen.

Besonders zu beachten:

Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.

Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code:

M-VM 014

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: Februar 2012